



## LOCTITE SUPER ATTAK ORIGINAL 3G

### Descrizione del prodotto

Loctite Super Attak Original è un adesivo cianoacrilato in formulazione liquida.

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Natura chimica              | Etile Cianoacrilato       |
| Aspetto                     | Trasparente, liquido      |
| Viscosità                   | 20-80 mPas                |
| Pack                        | Tubo da 3g                |
| Densità a 20° C             | 1.08 (g/cm <sup>3</sup> ) |
| Sicurezza                   | Vedi scheda di sicurezza  |
| Durata del prodotto a 20 °C | 24 mesi (chiuso)          |

### Campi di applicazione / performance

LOCTITE® Super Attak Original è indicato per l'uso domestico e crea forti incollaggi tra i materiali più comuni. È l'ideale per incollare plastica, gomma, metallo, legno, ceramica, cuoio, carta e cartone.

**Velocità di incollaggio:** adesione iniziale tra i 5 e 30 secondi a seconda del materiale.

**Forza dell'incollaggio:** (ISO 4587), tra i 10 e i 20 N/mm<sup>2</sup> in 12-24 ore a seconda del materiale.

### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it

### Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite, asciutte e combacianti
2. Evitare il contatto della colla con la pelle
3. Applicare un velo di LOCTITE® Super Attak Original solo su una delle due parti da incollare
4. Unire subito le due parti e tenerle congiunte facendo pressione per almeno un minuto
5. Lasciare a riposo per 10 minuti o meglio ancora per tutta la notte per permettere lo sviluppo del massimo potere adesivo
6. Evitare rovesciamenti e proteggere la superficie di lavoro. Per rimuovere residui di Super Attak Original utilizzare LOCTITE® Scollatutto (verificare preventivamente su una parte nascosta della superficie).
7. I migliori risultati si ottengono con una temperatura dell'ambiente di 15-30° C e a un'umidità relativa minima al 30%
8. Per massimizzare la vita utile del prodotto pulire il beccuccio erogatore con uno straccio per rimuovere la colla in eccesso, richiudere con il tappo e conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto

### Note

- Non utilizzare su superfici sporche, polverose o bagnate
- Non adatto a incollaggi PE, PP, PTFE (tali plastiche risultano untuose al tatto), gomma siliconica, vetro o superfici vetrificate.
- Non utilizzare Super Attak per incollare parti che verranno utilizzate per contenere liquidi caldi.

