

Questo foglio identifica le principali proprietà fisiche del prodotto

AIRCAP® TOP EL

Film a bolle coestruso ad effetto barriera

<u>PROPRIETÀ</u>	<u>TEST METHOD</u>	<u>UNITA'</u>	<u>VALORE</u>
GRAMMATURA BOLLA	Interno	g/m ²	25 +/- 7%
GRAMMATURA FILM	Interno	g/m ²	8 +/- 10%
GRAMMATURA TOTALE	Interno	g/m ²	33 +/- 8%
RESISTENZA A TRAZIONE	DIN 53571	N	
Longitudinale			21
Trasversale			11
ALLUNGAMENTO A	DIN 53571	%	
ROTTURA			
Longitudinale			96
Trasversale			83
PUNCTURE TEST	Interno		
Lavoro di rottura		mJ	100
Resistenza		N	14
TEAR TEST	ASTM D-1922		
Longitudinale		mN	2500
Trasversale		mN	7000
CREEP TEST	ASTM D-3575-BB		
Dopo 1 h		%	7
Dopo 24 h		%	16
Dopo 168 h		%	40

Tali dati sono forniti in buona fede e sono rappresentativi della nostra produzione media.